

К 01 Mauer- und Putzmörtel

К 01 Известково-цементный раствор для кирпичной кладки и оштукатуривания

Известково-цементный раствор для кирпичной кладки и оштукатуривания. Для наружных и внутренних работ. Зернистость 0-1 мм.

Технические данные	
Класс смесей	M 2,5 согласно EN 998-2
Группа смесей:	NM II согласно DIN V 18580 GP CS III согласно EN 998-1 P II согласно DIN V 18550
Прочность на сжатие:	> 2,5 Н/мм ²
Зернистость:	0 – 1 мм
Температура применения:	> + 5°C и < + 30°C, см. указания по применению
Время использования:	~ 2 часа
Расход воды:	~ 5,5 л на 40 кг
Выход раствора:	~ 27 л из 40 кг
Расход в качестве кладочного раствора:	~ 32 кг/м ² при кладке с кирпичом 2DF ~ 45 кг/м ² при кладке с кирпичом 3DF
Расход в качестве штукатурного раствора:	~ 15 кг/м ² при штукатурном слое 10 мм
Хранение:	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки:	мешки по 40 кг

Свойства:

- погодоустойчивый
- паропроницаемый – «дышащий»
- регулируемая водоудерживающая способность
- высокая адгезия
- простое применение
- морозостойкий после затвердевания

Применение:

- универсальное применение для наружных и внутренних работ
- для кладки, оштукатуривания и ремонта
- в качестве штукатурки на основании, предварительно обработанное набрызгом

Качество и безопасность:

- высококачественные вяжущие согласно DIN EN 197 и DIN EN 459
- минеральные заполнители согласно DIN EN 13139
- улучшенная рецептура
- контролируемое качество
- малое содержание хроматов согласно TRGS 613

Основание:

Штукатурное основание должно быть прочным, абсорбирующим, сухим и очищенным от пыли, масла для опалубки или других разделителей. При необходимости следует очистить поверхность и неплотно прилегающие элементы удалить. Для оценки состояния основания следует соблюдать требования VOB/C, DIN 18350 абз. 3, а также стандарта по штукатурным растворам DIN V 18550.

Поверхность перед нанесением штукатурного раствора необходимо увлажнить или нанести набрызг. Для гладких, сильно уплотненных бетонных поверхностей, перекрытий и стен из сборных элементов требуется предварительное нанесение раствора для повышения адгезии PHG / ZHB. Сильно абсорбирующие поверхности (например, из пористого бетона) обрабатывают грунтовкой ABS, препятствующей «сгоранию» штукатурки. При выполнении кладки, в зависимости от водопоглощения кирпича, при необходимости следует предварительно увлажнить кирпичи.

Нанесение:

Содержимое мешка смешать с ~ 5,5 л воды. При необходимости добавить еще немного воды до получения консистенции раствора, пригодного для нанесения кельмой. Полученный раствор следует израсходовать в течение ~ 2 часов.

Свежую каменную кладку и/или штукатурку следует предохранять от неблагоприятных погодных условий, таких как очень высокие или очень низкие температуры, мороз, сквозняк, прямые солнечные лучи или ливень (например, завесив пленкой). Не разрешается проводить строительные работы с использованием раствора при температуре воздуха и камня ниже +5°C.

Выход раствора:

Из 40 кг сухой смеси К 01 при правильном смешивании получается ~ 27 литров раствора для кирпичной кладки и оштукатуривания.

Расход:

В качестве раствора для каменной кладки:

2 DF, ширина стены 11,5 см, ~ 21 л / 32 кг на м²

3 DF, ширина стены 17,5 см, ~ 29 л / 45 кг на м²

В качестве штукатурного раствора:

при штукатурном слое 10 мм: ~ 15,0 кг на м²,

при штукатурном слое 15 мм: ~ 22,5 кг на м²

Хранение:

В сухом месте надлежащим образом.

Форма поставки:

Мешки по 40 кг.

Примечание:

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует обильно промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.



Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: декабрь 2008

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru