

## K 09 F Dachdeckermörtel mit Fasern

## K 09 F Армированный волокном раствор для укладки черепицы

Армированный волокном раствор для укладки коньковой, хребтовой или крайней черепицы. Раствор для замазывания кровельной черепицы. Высокая стойкость к сползанию. Морозостойкий.

Технические данные	
Класс смесей:	M 2,5 согласно DIN EN 998-2
Группа смесей:	NM II согласно DIN V 18580
Прочность на сжатие:	> 2,5 Н/мм <sup>2</sup>
Зернистость:	0 - 1,2 мм
Время использования:	~ 2 часа
Температура применения:	> + 5°C и < + 30°C, см. указания по применению
Расход воды:	~ 6,5 л на 40 кг
Выход раствора:	~ 26 л из 40 кг
Расход:	~ 15 - 20 кг на погонный метр при укладке коньковой черепицы
Хранение:	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки:	мешки по 40 кг
Цвета:	серый, белый, коричневый, красный, черный

### Свойства:

- высокая адгезия
- высокая эластичность и пластичность при нанесении
- не «сгорает» на абсорбирующей черепице
- погодоустойчивый и морозостойкий после затвердевания
- воздухопроницаем

### Применение:

- для укладки коньковой, хребтовой или крайней черепицы
- в качестве раствора для замазывания кровельной черепицы

### Качество и безопасность:

- класс смесей M2,5 согласно DIN EN 998-2
- группа смесей NM II согласно DIN V 18580
- вяжущие согласно DIN EN 197 и DIN EN 459
- заполнители согласно DIN EN 13139
- армированный щёлочестойчивым волокном раствор
- контролируемое качество
- малое содержание хроматов согласно TRGS 613

**Нанесение:**

К 09 F смешать с ~ 6,5 л воды до достижения рабочей консистенции. При необходимости добавить немного воды до достижения рабочей консистенции раствора, который можно наносить кельмой. Армированный волокном раствор следует использовать в вязко-пластичной консистенции. Полученный раствор следует израсходовать в течение ~ 2 часов.

Свежий раствор или свежезаполненные швы следует предохранять от слишком быстрого высыхания и неблагоприятных погодных условий, таких как очень высокие или низкие температуры, мороз, сквозняк, прямые солнечные лучи или ливень (например, накрыв пленкой). Не разрешается проводить строительные работы с использованием раствора при температуре воздуха и основы ниже +5°C.

**Выход раствора:**

Из 40 кг сухой смеси при правильном соотношении смеси и воды получается примерно 26 л свежего раствора.

**Расход:**

Для 1 м беспустотной укладки коньковой черепицы требуется ~15-20 кг сухой смеси (ориентировочная величина, т.к. расход зависит от вида черепицы и укладки).

**Хранение:**

В сухом месте надлежащим образом.

**Форма поставки:**

Мешки по 40 кг

**Цвета:**

Серый, белый, красный, коричневый, черный

**Примечание:**

Данный продукт содержит цемент и известь, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует обильно промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: декабрь 2007

Дальнейшая информация:

**ЗАО «Квик-микс»**

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru