

## S-Fix Schnellvergussmörtel

## S-Fix Быстротвердеющий литой раствор

**Быстротвердеющий раствор для заливки, обладающий высокой начальной прочностью. Для внутренних и наружных работ. Специально для регулирования высоты люков с крышкой.**

<b>Технические данные</b>	
Прочность на сжатие:	
спустя 1 час:	≥ 8 Н/мм <sup>2</sup>
спустя 24 часа:	≥ 40 Н/мм <sup>2</sup>
спустя 28 дней:	≥ 55 Н/мм <sup>2</sup>
Коэффициент набухания:	≥ 0,1%
Зернистость:	0 - 1 мм
Время использования:	~ 5-10 мин. в зависимости от количества добавляемой воды
Температура применения:	> + 5°C
Консистенция:	текучий
Расход воды:	~ 4,5 л / 25 кг
Выход раствора:	~ 14 л / 25 кг
Расход:	в зависимости от использования
Хранение:	в сухом месте
Форма поставки:	мешки по 25 кг

### Свойства:

- простое приготовление
- быстротвердеющий (высокая начальная прочность)
- текучий
- безусадочный
- морозостойкий и устойчив к воздействию соли
- высокая адгезия с бетоном и сталью
- для нанесения вручную

### Применение:

- для использования во всех областях, где поверхности испытывают высокие ранние нагрузки
- для заливки станков и машин любого рода, а также анкерных креплений
- специально для регулирования высоты люков с крышкой

### Качество и безопасность:

- вяжущее раствора согласно нормам DIN EN 197
- добавки согласно нормам DIN EN 13139
- дополнительные добавки, разрешенные к использованию ведомством строительного надзора
- не содержит хлоридов
- контролируемое качество
- малое содержание хроматов согласно нормам TRGS 613

**Основание:**

Основание следует очистить и удалить неплотно прилегающие частицы, пыль, цементный шлам, масло и жир. Перед нанесением раствора основание следует тщательно увлажнить, избегая при этом образования луж.

**Нанесение:**

Смешать содержимое мешка целиком с ~ 4,5 л чистой воды (коэффициент соотношения вода / сухое вещество: W/F=0,18) в лопастном смесителе в течение не менее 3 минут. Раствор следует заливать без образования пустот и без перерывов в работе. Обращать внимание на удаление воздуха из опалубки во время заливки. В зависимости от количества добавленной воды время использования раствора составляет не более 5-10 минут и не может быть продлено посредством дополнительного разбавления его водой.

Опалубка должна быть герметичной и обладать минимальными абсорбирующими свойствами. Раствор заливается без образования пустот, без перерывов в работе, обращая внимание на удаление воздуха из опалубки во время заливки.

Свежезалитый раствор следует подвергать последующей обработке согласно нормам DIN 1045, т.е. беречь от слишком быстрого высыхания и закрывать пленкой. Окружающие температуры влияют на твердение и высыхание раствора. Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже + 5°C.

**Выход раствора:**

Из 25 кг сухой смеси при правильном соотношении смеси и воды получается примерно 14 л свежего раствора.

**Хранение:**

В сухом месте надлежащим образом.

**Форма поставки:**

Мешки по 25 кг

**Примечание:**

Технические данные действительны при температуре 20°C / 65% относительной влажности воздуха.

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. тж. информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: декабрь 2009

Дальнейшая информация:

**ЗАО «Квик-микс»**

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com, www.quick-mix.com/ru