

## SKS weiß Spachtel- und Klebemörtel

### SKS белый Шпаклевочный и клеящий раствор

**Раствор для приклеивания теплоизоляционных плит и нанесения армированной шпаклевки в многослойной теплоизоляционной системе LOBATHERM. Цвет: белый. Водоотталкивающие свойства.**

<b>Технические данные</b>	
Группа смесей:	CS IV
Время использования:	~ 1-2 часа
Расход воды:	~ 6 л / 25 кг
Выход раствора:	~ 0,7 л / 1 кг
Расход:	~ 1,4 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм слоя укладки
Зернистость:	0 - 1 мм
Толщина слоя:	4 мм
Температура применения:	от + 5°C до + 30°C
Форма поставки:	мешки по 25 кг
Цвет:	белый

#### **Свойства:**

- минеральный состав
- водоотталкивающие свойства (wa)
- высокоадгезионные свойства
- минимальное внутреннее напряжение и практически безугадочный
- устойчивость к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению
- армирован волокном

#### **Применение:**

- для приклеивания изоляционных плит из полистирола и минеральной ваты в системе комплексной теплоизоляции LOBATHERM
- в качестве армированной шпаклевки (минимальная толщина 4 мм) для нанесения на ровные изоляционные плиты LOBATHERM с последующим оштукатуриванием тонким слоем декоративной штукатурки
- для фиксации и шпаклевки экструдированных плит из полистирола для теплоизоляции по периметру цоколя / фундамента (следует предварительно обеспечить шероховатость плит)
- для ремонта, армирования и реконструкции старой штукатурки
- для выравнивания неровных поверхностей

#### **Качество и безопасность:**

- лёгкая обработка при ручном и машинном нанесении
- контролируемое качество
- вяжущие согласно нормам DIN EN 197
- малое содержание хроматов согласно нормам TRGS 613

**Основание:**

Для приклеивания изоляционных плит подходят все прочные, чистые поверхности, такие как бетон, любая кирпичная кладка, известково-цементная или цементная штукатурка, а также акриловые штукатурки и окрашенные поверхности. Непрочно прилегающие части, рыхлую штукатурку, загрязнения и плохо прилипшую краску следует удалить. При производстве оценки основания следует соблюдать положения VOB/C, DIN 18350 и DIN V 18550.

**Нанесение:**

Раствор наносится вручную или с помощью обычных штукатурных машин. При нанесении вручную рекомендуется смешать состав с помощью электродрели с мешалкой до получения пастообразной вязущей консистенции. Расход воды на упаковку 25 кг – примерно 6 л, при необходимости добавить еще немного воды. Состав наносится по периметру обрабатываемой поверхности изоляционной плиты сплошным валиком и в центре несколькими куличами. Следует наносить столько раствора, чтобы после установки плиты раствором было покрыто примерно 60% (не менее 40%) ее площади. Внимание: не следует допускать проникновения состава в швы между плитами; при попадании следует немедленно его оттуда удалить.

При приклеивания на ровном основании раствор равномерно наносится на изоляционные плиты с помощью зубчатого шпателя (10x10x10 мм). Время высыхания состава - в зависимости от погодных условий, но не менее 1 дня.

В качестве шпаклевочного и армирующего раствора состав следует нанести на изоляционные плиты слоем примерно 4 мм с помощью зубчатого шпателя 8x8x8 мм. Далее следует ровно, без морщин наложить щелочестойчивую армирующую сетку GWS вертикально или горизонтально на свежий состав, слегка придавить мастерком и заштукатурить. Следует обеспечить перекрывание полотна не менее 10 см на всех стыках.

Время высыхания нанесенного состава – не менее 1 дня на каждый мм толщины слоя, в зависимости от условий высыхания. Свеженанесенный армирующий раствор следует беречь от слишком быстрого высыхания и неблагоприятных погодных условий (мороз и т.д.). Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже + 5°C.

**Выход раствора:**

Из 25 кг сухой смеси SKS при правильном соотношении смеси и воды получается примерно 17,5 л свежего состава.

**Расход:**

На 1 м<sup>2</sup> и 1 мм слоя требуется примерно 1,4 кг сухой смеси SKS.

**Хранение:**

В сухом месте на деревянных поддонах.

**Форма поставки:**

Мешки по 25 кг

**Примечание:**

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует обильно промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: январь 2010

Дальнейшая информация:

**ЗАО «Квик-микс»**

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

[info@quick-mix.com](mailto:info@quick-mix.com)

[www.quick-mix.com/ru](http://www.quick-mix.com/ru)