

VB 25 Vergussbeton

VB 25 Литой бетон

Литой бетон класса В 35 согласно DIN 1045. Зернистость 0-8 мм. Для толщины слоя заливки от 25 мм. Для внутренних и наружных работ.

Технические данные	
Прочность на сжатие:	
спустя 24 часа:	≥ 5 Н/мм ²
спустя 7 дней:	≥ 20 Н/мм ²
спустя 28 дней:	≥ 40 Н/мм ²
Консистенция:	текучий
Коэффициент набухания:	≥ 0,1%
Зернистость:	0 - 8 мм
Температура применения:	> + 5°C до 30°C
Расход воды:	~ 2,5 – 3,0 л / 25 кг
Выход раствора:	~ 13 л / 25 кг
Расход:	~19 кг/м ² на см слоя заливки
Хранение:	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки:	мешки по 25 кг

Свойства:

- простое приготовление
- нормально твердеющий
- высоко текучий
- безусадочный
- морозостойкий и устойчив к воздействию соли
- высокая адгезия с бетоном и сталью
- для нанесения вручную

Применение:

- для внутренних и наружных работ
- для заливки оснований станков, металлических конструкций, рельсов подкрановых путей и анкеров
- для заливки бетоном крепежных болтов и стальных конструкций
- для заливки швов между готовыми элементами и бетоном, а также отверстий и выемок в бетоне
- для высоты или ширины слоя заливки от 25 мм

Качество и безопасность:

- вяжущие раствора согласно нормам DIN EN 197
- дополнительные добавки, разрешенные к использованию ведомством строительного надзора
- минеральные добавки согласно нормам DIN EN 13139
- не содержит хлоридов
- контролируемое качество
- малое содержание хроматов в соответствии с нормами TRGS 613

Основание:

Основание следует очистить, удалить неплотно прилегающие частицы, пыль, цементный шлам, масло и жир. Перед нанесением раствора основание следует тщательно увлажнить, избегая при этом образования луж.

Нанесение:

Смешать содержимое мешка целиком с ~ 2,5 – 3,0 л чистой воды (Коэффициент соотношения вода / сухое вещество: W/F = от 0,10 до 0,12) в лопастном смесителе в течение не менее 3 минут. Опалубка должна быть герметичной. Раствор заливается без образования пустот и без перерывов в работе. Обращать внимание на удаление воздуха из опалубки во время заливки.

Свежезалитый раствор следует подвергать последующей обработке согласно нормам DIN 1045, т.е. беречь от слишком быстрого высыхания и закрывать пленкой. Окружающие температуры влияют на твердение и высыхание раствора. Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже + 5°C.

Выход раствора:

Из 25 кг сухой смеси при правильном соотношении смеси и воды получается примерно 13 л свежего раствора.

Хранение:

В сухом месте надлежащим образом.

Форма поставки:

Мешки по 25 кг

Примечание:

Технические данные действительны при температуре 20°C / 65% относительной влажности воздуха.

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. тж. информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: декабрь 2009

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru