

TM Trassmehl

TM Трассовая мука

Добавка для растворов и бетонов. Твердеет в сочетании с известью или цементом.

Технические данные

Зернистость:	0,06 мм < 25%
Насыпная плотность:	~ 0,8-1,0 г/л
Объемная плотность:	~ 2,5 кг/дм ³
Специальная поверхность:	~ 5 000-8 000 по Блейну
Температура плавления:	~ 2000°C
Коэффициент рН:	~ 6,0
Растворимость в воде:	нерастворима
Влажность:	< 1%
Содержание хлоридов:	< 0,1%
Хранение:	в сухом месте на деревянном поддоне
Форма поставки:	мешки по 25 кг и 40 кг
Цвета:	серо-бежевый

Свойства:

- латентно-гидравлическая минеральная добавка
- не является самостоятельным вяжущим
- твердеет в сочетании с известью или цементом

Применение:

- в качестве добавки при приготовлении строительных растворов в целях улучшения качеств их нанесения
- уменьшает выцветание и образование пятен
- рекомендуется к использованию при укладке природного камня

Качество и безопасность:

- трассовая мука, соответствующая нормам DIN 51043
- контролируемое качество

Химический состав:

Потеря при прокаливании	GlV	6,00%
Диоксид кремния	SiO ₂	59,60%
Окись алюминия	Al ₂ O ₃	18,50%
Диоксид титана	TiO ₂	1,10%
Двуокись железа	Fe ₂ O ₃	6,30%
Окись магния	MgO	2,20%
Окись марганца	Mn ₂ O ₃	0,20%
Окись фосфора	P ₂ O ₅	0,20%
Окись кальция	CaO	5,20%
Триоксид серы	SO ₃	0,20%
Окись калия	K ₂ O	5,70%
Окись натрия	Na ₂ O	3,50%



Расход:

В зависимости от способа использования

Хранение:

В сухом месте на деревянном поддоне.

Форма поставки:

Мешки по 25 кг и 40 кг

Примечание:

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок.

Состояние информации: январь 2006 г.

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru