

**TZ-o Trasszement original 40 L
CEM IV/B (P) 32,5 N**

**TZ-o Трассовый цемент оригинал 40 L
CEM IV/B (P) 32,5 N**

Технические данные

Группа смесей:	см. таблицу
Прочность на сжатие:	см. таблицу
Насыпная плотность:	~ 1,05 кг/дм ³
Хранение:	в сухом месте на деревянном поддоне
Форма поставки:	мешки по 25 кг
Цвет:	серо-бежевый

Свойства:

- благодаря высокому (~ 40%) содержанию высококачественного рейнского трасса tubag данное вяжущее пригодно для приготовления высокопрочных строительных растворов для отделки помещений внутри и снаружи

Применение:

- для приготовления пластичных, удобных в нанесении и прочных строительных растворов, к примеру, раствора для укладки фасадных стен и кладочного раствора
- особенно рекомендуется для укладки чувствительных покрытий из натурального камня и керамических напольных покрытий или плит, т.к. использование раствора уменьшает опасность образования выцветаний

Качество и безопасность:

- портланд-пуццолан-цемент CEM IV/B (P) 32,5 N в соответствии с нормами DIN EN 197 из портланд-цемента CEM I 32,5 R в соответствии с нормами DIN EN 197 и трасса в соответствии с нормами DIN 51043
- качество продукта контролируется Союзом немецких цементных заводов (Verein Deutscher Zementwerke e.V., VDZ)
- контролируемое качество

Нанесение:

Рекомендуемые пропорции для приготовления смеси, в частях

Цель применения	Применение	Трассовый цемент	Трассовая известь	Натуральный песок				
				0-2 мм	0-4 мм	0-8 мм		
Бетон: Кладка:	По расчету пропорции в составе смеси							
	Раствор для облицовки и кладочный раствор в соотв. с нормами DIN 1053 и EN 998-2 для натурального камня, кирпича, известково-песчаного кирпича и бетонного камня.	MG III / M 10	1	-	-	4	-	
		MG IIa / M 5	1	2	-	8	-	
Облицовка стен:		MG II / M 2,5	-	1	-	3	-	
	Фиксация и укладка плит из натурального камня и бетона, керамических плит, фасадных прислойных керамических плит и прочих облицовочных материалов на фасады в соответствии с нормами DIN 18515 и на внутренние стены в соответствии с нормами DIN 18332, DIN 18333, DIN 18352.	Набрызг	1	-	-	-	3	
		Нижний слой штукатурки	1	-	-	-	-	3-4
		Раствор для укладки:						
		внутри	1	-	-	-	4-5	-
		снаружи	1	-	-	-	3-4	-
	Раствор для заполнения швов	1	-	-	2-3 *)	-	-	
	*) Следует соотносить размер зерен с шириной шва							
Напольные покрытия, Лестницы, Подоконники	Укладка плит из натурального камня и бетона в соответствии с нормами DIN 18332 и DIN 18333 снаружи и внутри помещений в качестве напольных покрытий, подоконников, облицовки ступеней. Укладка керамических плит в соответствии с нормами DIN 18352.	Раствор для укладки внутри	1	-	-	4	-	
		на стяжке и бетоне	1	-	-	3	-	
		снаружи						
		Раствор для заполнения швов	1	-	-	2-3 *)	-	-
	*) Следует соотносить размер зерен с шириной шва							

Свежий раствор, приготовленный в соответствии с пропорциями, указанными в таблице выше, следует предохранять от высыхания и от воздействия неблагоприятных погодных условий – мороза, сквозняка, прямого воздействия солнечных лучей и ливня (в случае необходимости следует закрыть поверхность пленкой). Не разрешается проводить строительные работы при температуре воздуха и основания ниже + 5°C.

Разрешается применять только добавки, соответствующие нормам EN 13139, 13055 или 12620. Добавки не должны содержать вредных или красящих веществ. При укладке покрытий из натурального камня в раствор не разрешается добавлять известь. При укладке напольных покрытий швы следует оставлять открытыми как можно дольше, обеспечивая лучшее высыхание раствора под плитками. Если при укладке напольных покрытий необходимо произвести нивелировку поверхности по уровню, раствор для выравнивания следует наносить в немного более влажной консистенции, чем консистенция мокрой земли, т.е. при сжатии в руке раствор должен влажно блестеть. Кладочный раствор необходимо укладывать в пластичной консистенции.

Выход раствора:

В мешке весом 25 кг содержится около 25 л сухой смеси. В зависимости от группы смесей и способа применения сухую смесь следует отмерять в частях и смешивать с другими составляющими раствора.

**Хранение:**

Трассовый цемент оригинал 40 L следует беречь от влаги и хранить в сухом месте на деревянном поддоне.

Форма поставки:

Мешки по 25 кг

Примечание:

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси обильно промыть водой. При попадании смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок.

Состояние информации: декабрь 2004

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru