





Системы гидроизоляции

Стр.

Битумная продукция без растворителей

64

Минеральная продукция для гидроизоляции

65



Битумная продукция без растворителей

Битумные грунтовочные растворы



VVT Битумный грунтовочный раствор

Битумный грунтовочный **раствор без растворителей для связывания пыли и улучшения адгезионных свойств** битумных и минеральных поверхностей. Для наружных и внутренних работ.

Расход: ~ 150 мл/м² на один слой

Устойчивость к дождю:
спустя ~ 3 часа
Полное высыхание:
не менее 12 часов

Краткое наименование продукта	quick-mix ILN 4004637 EAN	Вес 1 упак., кг	Упак./ евро- палета	Цена от 24 т франко €/кг, €/л	Цена от 24 т франко евро/упак.	Группа матери- алов
VVT	- 85770 5	10 л	45			271
	- 85771 2	25 л	16			271



BGR Грунтовочный раствор

Грунтовочный раствор **без растворителей для улучшения адгезионных свойств** битумных и минеральных поверхностей. В целях наружного контроля окрашен в красный цвет. Для наружных и внутренних работ.

Расход: ~ 150 г/м²

красного цвета
время высыхания:
~ 30 мин.

BGR	- 85750 7	5 кг	60			271
	- 85751 4	20 кг	24			271

Битумные защитные и гидроизоляционные растворы



BAT Битумный раствор

Универсальная битумная эмульсия **без растворителей, для защиты и гидроизоляции** стен и крыши. Для наружных и внутренних работ.

Расход: ~ 250 мл/м² на один слой

Полное высыхание:
не менее 24 часов

BAT	- 85721 7	10 л	45			271
	- 85722 4	25 л	16			271

Битумная продукция без растворителей / Минеральные гидроизоляции



Битумные вязкие покрытия



BD1K Битумное вязкое покрытие, однокомпонентная

Однокомпонентное битумное вязкое покрытие без растворителей, с полистироловыми наполнителями. Для гидроизоляции и защиты участков здания, соприкасающихся с грунтом, в соответствии с нормами DIN 18195. Простота в обработке. Для наружных и внутренних работ.

Время высыхания:
не менее 3 дней

Расход:

~ 1-3 л/м² в качестве шпаклевки гладким шпателем

~ 4 л/м² в условиях почвенной влаги и не скапливающейся просачивающейся воды

~ 6 л/м² в условиях скапливающейся просачивающейся воды

Краткое наименование продукта	quick-mix ILN 4004637 EAN	Вес 1 упак., кг	Упак./ евро- палета	Цена от 24 т франко €/кг, €/л	Цена от 24 т франко евро/упак.	Группа матери- алов
BD1K-PE	- 85785 9	30 л	18			271



BD2K Битумное вязкое покрытие, двухкомпонентное

Двухкомпонентное битумное вязкое покрытие **без содержания растворителей**. Для гидроизоляции и защиты участков зданий, соприкасающихся с грунтом, в соответствии с нормами DIN 18195. **Усилено волокном**. Для наружных и внутренних работ.

Полное высыхание:
не менее 2 дней

Расход:

~ 1-3 кг/м² в качестве шпаклевки гладким шпателем

~ 5 кг/м² в условиях почвенной влаги и не скапливающейся просачивающейся воды

~ 6 кг/м² в условиях скапливающейся просачивающейся воды

BD2K-PE	- 85786 6	30 кг	16			271
---------	-----------	-------	----	--	--	-----

Гидроизолирующие растворы-шламы



MDS Минеральный гидроизолирующий раствор-шлам

Минеральное покрытие для вертикальной гидроизоляции в области контакта с грунтом, **гидроизоляция до 0,5 бар**. Морозостойчивый.

Прочность на сжатие:
≥ 10 Н/мм²

Время использования:
~ 30-40 мин.

Расход: ~ 3,4-6,8 кг/м² в зависимости от нагрузки

Краткое наименование продукта	quick-mix ILN 4004637 EAN	Вес 1 упак., кг	Упак./ евро- палета	Выход раствора л/ упак.	Цена от 24 т франко евро/упак.	Группа матери- алов
MDS	- 29911 6	25	48	~17		274