



[www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)

## Feuchtwand-Renovierputz: Sorgt für trockene Verhältnisse!



**FWR**

Feuchtwand-Renovierputz

*Von Haus aus stark.*

# Feuchtwand- Renovierputz FWR

Feuchtigkeit ist aller Laster Anfang! Die Erhaltung und Funktionstauglichkeit von Bauwerken hängt maßgeblich von dem Einfluss und der Einwirkung von Wasser und Feuchtigkeit ab. Dauerhafte Feuchtigkeit wirkt sich zerstörend auf die Bausubstanz aus. Von daher ist es zwingend erforderlich, Feuchtigkeit aus den Bauwerken zu ziehen und für trockene Verhältnisse zu sorgen.

Gerade nach Wasserrohrbrüchen oder Hochwasser-Katastrophen wird Gebäuden kurzzeitig Wasser zugeführt. Dieses gilt es schnellstens wieder zu entziehen, um konstruktive Schäden zu verhindern.

Der **Feuchtwand-Renovierputz FWR** setzt genau in diesem Punkt an. Er wird direkt auf das Mauerwerk aufgetragen und wirkt wie ein Schwamm. Durch die optimierte Kapillaraktivität wird die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk herausgezogen und trocknet über die Oberfläche des Putzes ab. Die Oberfläche lässt sich dabei durch eine feine Filzstruktur optisch ansprechend gestalten. So bleibt die Bausubstanz auch nach Wasser einbrüchen erhalten!

- Optimierte Kapillaraktivität
- Schnelles Austrocknen durch erhöhten Porenraum
- Sulfatbeständiges Bindemittel



# Feuchtwand- Renovierputz FWR

**Porenreicher Spezialputz mit optimierter Kapillaraktivität für die Renovierung durchfeuchteter Wände. Für außen und innen.**

## Eigenschaften:

- schnelles Austrocknen durch erhöhten Porenraum
- optimierte Kapillaraktivität
- dampfdiffusionsoffen
- rein mineralisch
- hohe Ergiebigkeit
- leichte und geschmeidige Verarbeitung
- gutes Standvermögen
- sulfatbeständiges Bindemittel
- Verarbeitung mit üblichen Putzmaschinen oder von Hand
- filzfähig

## Anwendung:

- für außen und innen
- Im Außenbereich als Unterputz für die Aufnahme Wasser abweisender Oberputze (nach Durchtrocknung)
- Als Unterputz auf Putz- und Mauerwerksflächen, die durch Hochwasser, Wasserrohrbruch o. ä. kurzzeitig durchnässt wurden
- Als Unterputz für Wände, die noch austrocknen müssen
- auch als Innenputz für Feuchträume, Treppenhäuser, Keller, Bäder, Garagen u. ä.

## Qualität & Sicherheit:

- HS-Zement gemäß DIN 1164 sowie Kalk gemäß DIN EN 459 und Zuschläge gemäß DIN EN 13139
- Mörtelgruppe P II gemäß DIN V 18550, GP CS II gemäß EN 998-1
- güteüberwacht
- chromatarm gemäß TRGS 613

## Putzgrund:

Der Altputz ist mindestens 80-100 cm über der sichtbaren Durchfeuchtungszone abzuschlagen. Alte Putzreste, lose Teile und Staub sind vollständig zu entfernen. Mürbe Mauerwerksfugen ca. 2-3 cm tief auskratzen und schadhafte Steine ersetzen.

## Verarbeitung:

Der Putzauftrag erfolgt mit üblichen Putzmaschinen oder von Hand. Die Wasserzugabe richtet sich nach dem Maschinentyp und der erforderlichen verarbeitungsfähigen Konsistenz. Wasserzugabe bei Handverarbeitung ca. 8,0 Liter/30-kg-Sack. Freifällmischer sind nicht geeignet.

## Technische Information

<b>Mörtelgruppe:</b>	<b>P II nach DIN V 18550 GP CS II gem. EN 998-1</b>
<b>Farbe:</b>	<b>Zementgrau</b>
<b>Körnung:</b>	<b>0-1 mm</b>
<b>Verarbeitungszeit:</b>	<b>ca. 2-3 Stunden</b>
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	<b>&gt; +5 °C</b>
<b>Wasserbedarf:</b>	<b>ca. 8,0 l je 30 kg</b>
<b>Ergiebigkeit:</b>	<b>ca. 25 l je 30 kg</b>
<b>Verbrauch:</b>	<b>ca. 12 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Putzdicke</b>
<b>Lagerung:</b>	<b>trocken</b>
<b>Lieferform:</b>	<b>30-kg-Sack, Silo</b>

Die Mindestputzdicke pro Putzlage sollte 10 mm betragen. Die Putzfläche zuziehen und kräftig horizontal aufräuen. Wird der Putz in mehreren Lagen aufgebracht, so ist eine Standzeit des Unterputzes von 1 Tag pro mm Schichtdicke notwendig.

Die mit Feuchtwand-Renovierputz FWR renovierten Räume und Wände müssen entsprechend gut und häufig gelüftet werden.

Der frische Putz ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Schlagregen, Frost) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C.

## Ergiebigkeit:

30 kg Trockenmörtel ergeben, verarbeitungsgerecht angemischt, ca. 25 Liter Putzmörtel.

## Verbrauch:

Der Sackinhalt ist ausreichend für ca. 2,5 m<sup>2</sup> Putzfläche bei 10 mm Dicke.

## Lagerung:

Trocken auf einer Holzpalette.

## Lieferform:

30-kg-Sack, Silo

## Hinweis:

Dieses Produkt enthält Zement und Kalk und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Bei salzhaltigem Mauerwerk empfehlen wir eine Sanierung mit dem quick-mix Sanierputz-System gem. WTA. Eine funktionierende Bauwerksabdichtung muss z. B. mit quick-mix Abdichtungssystemen sichergestellt werden.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Verkaufsbüros

quick-mix **Leipzig** GmbH & Co. KG

Werk **Leipzig**

Tel. 03 41/5 26 08-11, 26, 28, 55  
Fax 08 00/5 26 08 00

Werk **Ostrau**

Tel. 03 41/5 26 08-11, 26, 28, 55  
Fax 08 00/5 26 08 00

Werk **Raßnitz**

Tel. 03 41/5 26 08-11, 26, 28, 55  
Fax 08 00/5 26 08 00

quick-mix für **Berlin/**  
Brandenburg GmbH & Co. KG

Tel. 01 80/3 23 25-06, 07  
Fax 08 00/1 25 80-80

quick-mix **Rostock** GmbH & Co. KG

Tel. 03 81/6 73 17-10, 20, 44  
Fax 08 00/6 73 33 33

quick-mix  
Hamburg-**Kaltenkirchen**  
GmbH & Co. KG

Werk **Kaltenkirchen**  
Tel. 0 41 91/80 89-21, 22, 40  
Fax 08 00/8 08 90 00

Werk **Groß-Jörl**  
Tel. 0 46 07/93 11 20  
Fax 08 00/9 31 12 22

quick-mix **Hannover**  
GmbH & Co. KG

Tel. 01 80/3 23 25-01, 04, 05  
Fax 08 00/1 25 80-70

quick-mix **Osnabrück**  
GmbH & Co. KG

Werk **Marl**  
Tel. 01 80/3 23 25-01, 04  
Fax 08 00/1 25 80-50

Werk **Schwagstorf**  
Tel. 01 80/3 23 25-02, 03  
Fax 08 00/1 25 80-60

quick-mix **Kruft** GmbH & Co. KG

Werk **Kruft**  
Tel. 0 26 52/81 -3 21, 2 15  
Fax 08 00/1 25 80 40

Werk **Neuwied**  
Tel. 0 26 52/81 -3 21, 2 15  
Fax 08 00/1 25 80 40

quick-mix **Stockstadt**  
GmbH & Co. KG

Werk **Stockstadt**  
Tel. 01 80/3 17 10-11, 13, 14, 27  
Fax 08 00/4 17 00 00

Werk **Griesheim**  
Tel. 01 80/3 17 10-11, 13, 14, 27  
Fax 08 00/4 17 00 00

Werk **Schwieberdingen**

Tel. 01 8 0/3 17 10-14, 16, 22  
Fax 08 00/2 26 63 30

quick-mix  
**Manching**/Ingolstadt  
GmbH & Co. KG

Werk **Manching**  
Tel. 0 84 59/88-22, 23, 25  
Fax 08 00/8 82 22 22

Werk **Rosenau**  
Tel. 0 99 55/9 30 10  
Fax 0 99 55/9 30 19

quick-mix Porphyrg GmbH

Werk **Freihung**  
Tel. 0 96 46/8 01-20, 21, 22  
Fax 08 00/8 88 11 10

**Wir beraten Sie gern**

**quick-mix Gruppe**  
GmbH & Co. KG  
Mühlenschweg 6  
49090 Osnabrück  
Tel. 05 41/6 01 01  
Fax 05 41/60 18 53  
info@quick-mix.de  
www.quick-mix.de