



www.quick-mix.de

SPP Scheibenputz PAROS: Der Edelputz für strahlende Ergebnisse.

Lassen Sie mit dem Scheibenputz PAROS Ihre Fassade in neuem Glanz erstrahlen.
Dank hochwertiger Marmorkörnung erhält er seine strahlend weiße Farbe.
Und am Ende strahlen auch Sie!

Von Haus aus stark.

SPP Scheibenputz PAROS

Mineralischer Edelputz für Scheiben- und kratzputzähnliche Strukturen auf mineralischen Unterputzen. Mit echter Marmor-körnung. Für außen und innen.

Eigenschaften:

- mineralisch und diffusionsoffen
- Wasser abweisend
- witterungs- und UV-beständig
- aus edler Marmor-körnung
- strahlend weiße Farbe
- maschinengängig

Anwendung:

- zur Herstellung ausdrucksvoller Oberflächen mit Kratzputzcharakter
- als dünn-schichtiger Strukturedelputz auf mineralischen Unterputzen
- für außen und innen

Qualität & Sicherheit:

- Mörtelgruppe P I c gemäß DIN 18550 bzw. CR CS I gemäß DIN EN 998-1
- optimierte Bindemittelkombination aus Weißkalkhydrat und Weißzementzusatz
- Bindemittel gemäß DIN EN 197 und DIN EN 459
- Zuschläge gemäß DIN EN 13139
- güteüberwacht
- chromatarms gemäß TRGS 613

Untergrund:

Der Putzgrund muss tragfähig, trocken, frei von Staub, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Zur Beurteilung des Untergrundes sind die VOB/C DIN 18350, Abs. 3 sowie die Putznorm DIN 18550 zu beachten.

Scheibenputz auf Grundputzen:

Die Oberfläche muss eben und fluchtrecht erstellt und zur Aufnahme des Edelputzes gleichmäßig abgetrocknet (weiß-trocken) bzw. mindestens 1 Woche alt sein. Als Grundputz sind der Faser Leichtputz MFL sowie Putze der Mörtelgruppe P II, z. B. quick-mix Leichtputz Elanith wa, LP 18 wa oder Kalk-Zementputz MK 3 h, geeignet. Der Putzgrund ist gleichmäßig vorzunässen.

Stark oder ungleichmäßig saugende Untergründe sind mit quick-mix Mineralputz-Grundierung MPG vorzubehandeln.

Technische Information

Mörtelgruppe:	CR CS I gem. DIN EN 998-1 P I c gem. DIN 18550
Körnung:	0-1, 0-2 und 0-3 mm
Verarbeitungszeit:	ca. 1 Stunde
Verarbeitungstemperatur:	> +5 °C, < +30 °C
Ergiebigkeit:	ca. 21,5 l je 30 kg
Verbrauch:	SPP 1 mm ca. 2,6 kg/m ² SPP 2 mm ca. 3,6 kg/m ² SPP 3 mm ca. 4,1 kg/m ²
Lagerung:	trocken, ca. 6 Monate
Lieferform:	30-kg-Sack

Verarbeitung:

Als Hand- oder Maschinenputz mit ca. 6,5 - 7,5 l sauberem Wasser je 30-kg-Gebinde anmischen und frisch in frisch ansatzfrei in gleichmäßiger Stärke auftragen. Durch ständiges Aufrühren wird eine gleichmäßige Kornverteilung erreicht. Mit geeignetem Werkzeug (Reibebrett oder Moos-Gummischiebe) zeitgerecht strukturieren.

Der frische Putz ist vor zu rascher Austrocknung (starker Wind oder direkte Sonneneinstrahlung) sowie ungünstigen Witterungseinflüssen (Schlagregen, Frost etc.) zu schützen. Putzarbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C und / oder über + 30 °C ausführen.

Hinweis:

Dieses Produkt enthält Kalk und Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.