



# ALLES ZUM MAUERN, PUTZEN UND BETONIEREN

Ob Mauern, Putzen oder Betonieren – mit den Originalen K 01, Z 01 und B 03 von quick-mix kein Problem. Einfacher Transport, leichte Verarbeitung und Profiqualität garantieren Spitzenresultate. Daran geht kein Weg vorbei.

## K 01

### MAUER- UND PUTZMÖRTEL

Feiner Kalk-Zementmörtel zum Mauern, Putzen und Ausbessern.

- Für außen und innen
- Körnung 0–1 mm
- MG II



#### Technische Informationen

Mörtelgruppe	M 2,5 gem. DIN EN 998-2 NM II gem. DIN V 18580 GP CS III gem. DIN EN 998-1
Druckfestigkeit	> 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Körnung	0–1 mm
Verarbeitungstemperatur	> + 5 °C
Ergiebigkeit	ca. 17 l je 25 kg / ca. 27 l je 40 kg
Verbrauch/Mauermörtel	ca. 32 kg/m <sup>2</sup> bei 2 DF ca. 45 kg/m <sup>2</sup> bei 3 DF
Verbrauch/Putzmörtel	ca. 15 kg/m <sup>2</sup> bei 10 mm Putzdicke
Lagerung	trocken und sachgerecht
Lieferform	25-kg-Sack, 40-kg-Sack

## Z 01

### ZEMENTMÖRTEL

Feiner Zementmörtel zum Mauern und Putzen bei besonders starker Beanspruchung.

- Für außen und innen
- Körnung 0–1 mm
- MG III



#### Technische Informationen

Mörtelgruppe	M 10 gem. DIN EN 998-2 NM III gem. DIN V 18580 GP CS IV gem. DIN EN 998-1
Druckfestigkeit	> 10 N/mm <sup>2</sup>
Körnung	0–1 mm
Verarbeitungstemperatur	> + 5 °C
Ergiebigkeit	ca. 17 l je 25 kg / ca. 27 l je 40 kg
Verbrauch/Mauermörtel	ca. 32 kg/m <sup>2</sup> bei 2 DF
Verbrauch/Putzmörtel	ca. 15 kg/m <sup>2</sup> bei 10 mm Putzdicke
Lagerung	trocken und sachgerecht
Lieferform	25-kg-Sack, 40-kg-Sack

## B 03

### ESTRICH/BETON

Zur Herstellung von feingliedrigen Betonbauteilen und Fundamenten sowie Estrichen.

- Für außen und innen
- Körnung 0–8 mm



#### Technische Informationen

Festigkeitsklasse:	CT-C25-F4 gem. DIN EN 13813 / DIN 18560 C 25/30 gem. DIN EN 206 B 25 gem. DIN 1045
Druckfestigkeit	i. M. 34 N/mm <sup>2</sup>
Körnung	0–8 mm
Verarbeitungstemperatur	> + 5 °C
Mischzeit	ca. 3–5 Minuten
Ergiebigkeit	ca. 12,5 l je 25 kg / ca. 20 l je 40 kg
Verbrauch	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm Schichtdicke
Lagerung	trocken, ca. 12 Monate
Lieferform	25-kg-Sack, 40-kg-Sack

Hotline Technische Beratung **+49 541 601-601**

