

AS pur

Aufbrennsperre

Grundierungen für Gips- und Kalkgipsputze



SCHWENK AS pur ist ein pulverförmiges, gelbpigmentiertes Konzentrat.

Als Voranstrich:

- zur Vermeidung von zu starkem Wasserentzug durch den Untergrund.
- zur Herstellung eines einheitliches Saugvermögens des Untergrundes.
- für gipsgebundene Putze und mineralische Edelputze.
- für den Innenbereich.

Eigenschaften

- reduziert und vereinheitlicht das Untergrundsugverhalten
- pulverförmig
- mit Wasser anzumischen
- sehr hohe Ergiebigkeit
- wasserdampfdurchlässig
- frei von Lösungsmitteln und Konservierungsstoffen
- nicht filmbildend
- gelb pigmentiert
- frostsicher in Pulverform

Anwendungsbereich / Untergründe

Voranstrich für Gipsputze (Innenbereich) und mineralische Edelputze auf stark saugenden Innenwand- und Innenputzflächen oder wenn bei hohen Temperaturen gearbeitet werden muss.

Reduziert das Saugverhalten von Untergründen wie porosierter Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton etc..

Egalisiert das Saugverhalten von stark und unterschiedlich saugenden Putzuntergründen.

Untergründe müssen trocken, tragfähig, sauber und frei von Haftungsmindernden Rückständen sein.

Nicht zu verwenden als Haftbrücke auf nicht saugenden Untergründen.

Auf Untergründen, bei denen mit einer Verfärbung durch lösliche Bestandteile zu rechnen ist (wie z.B. durch Lignin), ist SCHWENK Quarz-Sperrgrund zu verwenden!

Verarbeitung

Für normal saugende Untergründe Inhalt von 1 Beutel (500g) in 10 l sauberes Wasser einstreuen, gut aufrühren und ca. 20 Min. quellen lassen, dann weitere 5 l Wasser zugeben und nachrühren bis eine roll- oder streichfähige Konsistenz erreicht ist.

Für stark saugende Untergründe 2 Beutel (500g) wie zuvor beschrieben anmischen.

Fertige AS pur- Mischung mit Lammfellrolle, Bürste oder mit geeignetem Spritzgerät gleichmäßig auftragen. Material gelegentlich aufrühren.

Sehr stark saugende Untergründe nass in nass 2x behandeln.

Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Trocknungszeit beträgt ca. 12 bis 24 h, entsprechend länger bei ungünstigen Verhältnissen. Die optimale Wirkung wird nur bei vollständiger Austrocknung der Gipsaufbrennsperre erreicht.

Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich sauberem Wasser abwaschen. Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht verarbeiten und aushärten lassen, bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter + 5°C bzw. über + 30°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrösten.

Oberflächenbeschichtung

Gips- und Kalkgipsputze, mineralische Edelputze

Lieferform

- 15 x 500 g/Beutel im Eimer
- 7,5 kg/ Eimer, 24 Eimer / Palette

AS pur

Lagerung

Eimer verschlossen, kühl, frostfrei und trocken lagern.
Max. Lagerfähigkeit ca. 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinden.

Ergiebigkeit / Verbrauch

je Arbeitsgang Pulverkonzentrat

<i>Untergrund</i>	<i>ca.g/m²</i>	<i>ca. m²/Beutel (500g)</i>
Normal saugend	7	75,0
Stark saugend	14	37,5

Technische Daten

Produkt	Dispersionskonzentrat stark imprägnierend
Zusammensetzung	Dispersion, Additive
Aggregatzustand	Pulverförmig / angemischt flüssig
Farbe	gelb pigmentiert
Dichte	ca. 1,0 kg/dm ³
pH-Wert	ca. 8 - 10

Bei allen Daten handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Sicherheitshinweise

Berührungen mit Augen und Haut vermeiden. Bei Berührungen mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen. Nähere Erläuterungen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter www.schwenk-putztechnik.de.

Beratungsservice

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater oder an eines unserer Vertriebsbüros.

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie sind unverbindlich und entbinden den Käufer nicht von eigenen Prüfungen auf Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Container und Mischanlagen.

SCHWENK Putztechnik GmbH & Co. KG • Hindenburgring 15 • 89077 Ulm
www.schwenk-putztechnik.de • info@schwenk-servicecenter.de