

Lösemittelfreie, weiß pigmentierte Grundierung

- ▼ gebrauchsfertig
- ▼ nicht filmbildend
- ▼ wasserdampfdurchlässig



ANWENDUNGEN

- ▼ Voranstrich für mineralische Edelputze
- ▼ im Innen- und Außenbereich
- ▼ zur Reduzierung und Vereinheitlichung des Saugverhaltens
- ▼ zur Vorbehandlung saugender Untergründe
- ▼ nicht geeignet für gipshaltige Untergründe

EIGENSCHAFTEN

- ▼ hohe Ergiebigkeit
- ▼ lösemittelfrei
- ▼ weiß pigmentiert

ZUSAMMENSETZUNG

- ▼ Polymerdispersion, Additive

UNTERGRUND

Allgemein	<ul style="list-style-type: none">▼ stark saugende Putzflächen▼ Kalk-, Kalkzement oder Zementunterputze
Beschaffenheit / Prüfungen	<ul style="list-style-type: none">▼ Der Untergrund muss fest, eben, trocken, sauber, trag- und saugfähig, frei von haftmindernden Rückständen, Ausblühungen und Sinterschichten sein.

VERARBEITUNG

Temperatur	▼ Nicht verarbeiten bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30°C, direkter Sonneneinstrahlung und/oder starker Windeinwirkung.
Anmischen / Zubereitung / Aufbereitung	▼ Produkt vor Gebrauch gut aufrühren.
Auftragen	▼ Mit geeignetem Werkzeug, (z. B. Rolle, Pinsel oder Bürste) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. ▼ Material gelegentlich aufrühren.
Trocknung / Erhärtung	▼ Die Trocknung ist abhängig von der Temperatur, relativen Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrunds. ▼ Trocknungsdauer mindestens 12 bis 24 Stunden. ▼ Nachfolgende Beschichtung erst nach vollständiger Trocknung aufbringen.
Werkzeugreinigung	▼ Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Hinweise	▼ Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke usw.) sorgfältig abdecken, Verunreinigungen von diesen sofort mit Wasser abwaschen. ▼ Auf Untergründen, bei denen mit einer Verfärbung durch lösliche Bestandteile zu rechnen ist, wie z. B. Lignin, ist SCHWENK Quarz-Sperrgrund zu verwenden.

LIEFERFORM

- ▼ 5 l/Eimer
- ▼ 15 l/Eimer

LAGERUNG

- ▼ Kühl, frostfrei und trocken im geschlossenen Originalgebinde lagern.
- ▼ Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate ab Herstellungsdatum lagerfähig.

LIEFERFORM

- ▼ Verbrauch pro Anstrich ca.: 0,2 l/m²
- ▼ Die Verbrauchsmenge ist abhängig vom Untergrund, Verdünnung und Auftragsverfahren. Genauen Wert durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

TECHNISCHE DATEN

Dichte	ca. 1,0 g/cm ³
PH-Wert (T = 20°C)	ca. 8

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Sicherheit	<ul style="list-style-type: none">▼ Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.▼ Ins Auge gelangtes Produkt sofort mit sauberem Leitungswasser gründlich ausspülen. Augenarzt aufsuchen. Nach Hautkontakt mit viel Wasser und Seife reinigen.▼ Weitere Hinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter www.schwenk-putztechnik.de.
GISCODE	▼ M-DF01 (Dispersionsfarben, lösemittelfrei)
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none">▼ Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.▼ Restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.▼ Ungebrauchte Produktreste können gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung unter dem Abfallschlüssel 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen) entsorgt werden.▼ Ausgehärtete Produktreste können gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung unter dem Abfallschlüssel 17 09 04 (Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen) entsorgt werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Sie sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigenen Prüfungen auf Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlichen Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen SCHWENK Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.