

TRI-O-THERM M Rillendichtband

Stauchbares Entkopplungsband für Fensterbank- und Bauteilanschlüsse

- witterungs- und UV-beständig
- rückseitig mit zwei getrennten Klebestreifen (18 und 36 mm)
- Dicke: 6 mm (RDB PRO)
- Dicke: 3 mm (RDB)

ANWENDUNGEN

- zur Herstellung und Abdichtung von Putzanschlüssen
- zur Aufnahme von Druckspannungen durch Bauteilbewegungen
- zur Enkopplung, insbesondere von dickschichtigen Putzsystemen

EIGENSCHAFTEN

- ozonbeständig
- schwitzwasserbeständig
- selbstklebend

UNTERGRUND

- Der Untergrund muss trocken, eben, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein.
- Wir empfehlen, vor der Montage eine Klebprobe durchzuführen.

VERARBEITUNG

- | | |
|---|--|
| Anmischen / Zubereitung / Aufbereitung | <ul style="list-style-type: none">■ Produkt mit geeignetem Werkzeug auf die benötigte Länge zuschneiden.■ Bei Bedarf läßt sich das Rillenband in einen 18 mm und einen 38 mm breiten Streifen trennen oder beliebig in Längsrichtung teilen. |
| Verarbeitung | <ul style="list-style-type: none">■ Abdeckstreifen von der selbstklebenden Seite abziehen.■ Das Rillenband mit der selbstklebenden Seite auf das Bauteil kleben und andrücken. |
| Hinweise | <ul style="list-style-type: none">■ Bei längeren Standzeiten oder auf kritischen Untergründen, z. B. Steifensterbänken, sollte die Klebefolie auf der Rückseite nicht vom überstehenden Stück des Rillenbands abgezogen werden, um ein dauerhaftes Anhaften von Rückständen auf dem Untergrund zu vermeiden. |

LIEFERFORM

- 10 m/Rolle (RDB PRO)
- 20 m/Rolle (RDB)

LAGERUNG

- Kühl, frostfrei und trocken im geschlossenen Originalgebände lagern.

TRI-O-THERM M Rillendichtband

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbeständigkeit, dauerhaft -30°C bis +70°C

Breite 54 mm

Shore-Härte (Shore-A) 50-60 Shore

Wasseradsorption < 1 %

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht vor eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.