

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



## BDL Bitumen-Dachlack



Lösemitthaltiger, bituminöser Schutzanstrich für Bitumen-, Faserzement-, Blech- und Holzdachflächen. Für außen.

### Technische Information

Materialbasis:	Bitumen
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Konsistenz:	flüssig
Verbrauch:	ca. 0,25 l/m <sup>2</sup> je Anstrich
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +100 °C
Regenfestigkeit:	nach ca. 3 Stunden
Durchtrocknungszeit:	ca. 24 Stunden
Lagerung:	trocken
Lieferform:	5-l-, 10-l-, 25-l-Blech-Gebinde
Farbe:	schwarz

### EIGENSCHAFTEN:

- lösemittelhaltig
- gebrauchsfertig
- widerstandsfähig gegen Rauchgase und sonstige atmosphärische Einflüsse
- flüssig
- roll- und streichfähig

### ANWENDUNG:

- zum Schutz und zur Pflege von Bitumen-, Faserzement-, Blech- und Holzdachflächen
- auf alten und neuen Flach- und Steildächern
- für außen

### QUALITÄT & SICHERHEIT:

- **Abdichtungs-**Systemprodukt lösemittelhaltig
- Materialbasis Bitumen
- güteüberwacht

### UNTERGRUND:

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von Staub oder anderen Trennschichten sein. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Anstrich gelangen. Lose Teile sind zu entfernen. Nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol.

### VERARBEITUNG:

Die Fläche vorab mit lösemittelhaltigem Bitumen-Voranstrich BVA grundieren. Nach ca. 12 Stunden Durchtrocknungszeit des Voranstriches kann der Bitumen-Dachlack je nach Anwendungsfall ein- bis dreimal aufgetragen werden. Vor Verarbeitung die Dachflächen gut reinigen, Risse sind vorab mit Bitumen-Spachtelmasse zu schließen. Bitumen-Dachlack auf festem oberflächentrockenen Untergrund mit der Rolle oder Dachdeckerbürste auftragen. Dabei jeden Anstrich 24 Stunden durchtrocknen lassen. Nach ca. 3 Stunden ist der Anstrich regenfest. Bei Flachdächern ist darauf zu achten, dass der Anstrich gleichmäßig aufgetragen wird und keine Pfützenbildung entsteht. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C.

### VERBRAUCH:

Pro Anstrich werden ca. 0,25 l/m<sup>2</sup> benötigt.

### LAGERUNG:

Gebinde fest verschlossen und trocken lagern.

### LIEFERFORM:

5-Liter-, 10-Liter- und 25-Liter-Blechgebinde

---

### HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C/60% relative Luftfeuchtigkeit.

Dieser Anstrich enthält brennbare Lösemittel. Bei der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Intensives Einatmen der Dämpfe vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen.

---

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: April 2015

## BDL Bitumen-Dachlack



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG  
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853  
info@quick-mix.de  
Notfallnummer: +49 551 19 240