


Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



BFB Bitumen-Fugenabdichtband



PVC-Dichtband zum Überbrücken und Abdichten von Arbeits- und Bewegungsfugen in bituminösen Flächenabdichtungen sowie der ADR ALLES DICHT 2K Reaktivabdichtung.

Technische Information

Material:	PVC mit Vliesrändern
Diffusionswiderstandszahl μ :	ca. 10.000
Dicke:	ca. 1 mm
Reißfestigkeit längs:	ca. 11 N/mm ²
Reißfestigkeit quer:	ca. 10 N/mm ²
Reißdehnung längs:	ca. 350%
Reißdehnung quer:	ca. 325%
Farbe:	grau
Breite:	180 mm
Lieferform:	30-m-Rolle

EIGENSCHAFTEN:

- einfache Verarbeitung
- sehr dehnbar
- wurzelfest
- bitumenverträglich
- ozonbeständig
- hoher Widerstand gegen aggressive Medien

ANWENDUNG:

- zum Abdichten von Arbeits- und Bewegungsfugen zwischen Bauteilen, z. B. Gebäudetrennfugen
- zur Einbettung in Bitumen-Dickbeschichtungen sowie der ADR ALLES DICHT 2K Reaktivabdichtung

QUALITÄT & SICHERHEIT:

- hohe Langzeitbeständigkeit
- sehr wirtschaftlich

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss frostfrei, tragfähig, sauber und frei von Staub oder anderen Trennschichten (z. B. Farbanstriche, Schalöle) sein. I.d.R. dient die Dickbeschichtung als Untergrund.

VERARBEITUNG:

Das Bitumen-Abdichtband wird vor Verarbeitung zugeschnitten. Bandstöße, Gehungen und/oder T-Verbindungen vor den Einbauarbeiten durch thermisches Schweißen vorbereiten. Die Vliesränder des Bitumen-Abdichtbandes müssen bei Verarbeitung trocken sein!

Das BFB wird in die oberste Abdichtungslage eingebettet. Dazu wird die Dickbeschichtung im Bereich des Dichtbandvlieses satt aufgetragen. Dann das Dichtband mit dem breiten Vliesrand nach unten auflegen. Den Vliesrand seitlich mit einem Spachtel gut andrücken, damit die Vlieszone vollständig durchtränkt wird. Den Deckauftrag der Dickbeschichtung nass in nass aufspachteln.

Über den vollständig überdeckten Vliesrand muss die Dickbeschichtung mind. 2 cm auf das PVC überlappend aufgetragen werden! Das PVC-Band darf im Bereich der zu überbrückenden Fuge nicht überspachtelt werden.

LAGERUNG:

Trocken bei Temperaturen $\leq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$


LIEFERFORM:

30 m-Rolle, Breite: 180 mm

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juni 2015

BFB Bitumen-Fugenabdichtband



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240