

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



BSL Bitumen-Silolack



Lösemitthaltiger, bituminöser Schutzanstrich für landwirtschaftliche Silos und Lagerstätten.

Technische Information

Materialbasis:	Bitumen
Verarbeitungstemperatur:	> 0 °C bis +35 °C
Konsistenz:	flüssig
Verbrauch:	ca. 0,30 l/m ² je Anstrich
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +100 °C
Regenfestigkeit:	ca. 3 Stunden
Durchrocknungszeit:	ca. 24 Stunden
Lagerung:	trocken
Lieferform:	10-l-, 25-l-Blech-Gebinde
Farbe:	schwarz

EIGENSCHAFTEN:

- lösemittelhaltig
- gebrauchsfertig
- beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
- roll- und streichfähig
- hohe Temperaturbeständigkeit

ANWENDUNG:

- zum Schutz von landwirtschaftlichen Silos und Lagerstätten für Grünfutter, Mais, Düngemittel u. Ä.
- als Schutzanstrich für Gitter, Zäune, Abwasserrinnen sowie Dächer aus Beton, Blech und Holz
- speziell für Freifahrtsilos

QUALITÄT & SICHERHEIT:

- **Abdichtungs-**Systemprodukt lösemittelhaltig
- Materialbasis Bitumen
- geprüft vom Hygienischen Institut
- güteüberwacht

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von Staub oder anderen Trennschichten sein. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Anstrich gelangen. Lose Teile sind zu entfernen.

VERARBEITUNG:

Die Fläche ist vorab mit lösemittelhaltigem Bitumen-Voranstrich BVA vorzubehandeln. Nach ca. 12 Stunden Durchrocknungszeit ist Bitumen-Silolack mit Pinsel, Rolle oder Bürste aufzubringen. Bei erstmaliger Beschichtung eines Silos sind 2 bis 3 Anstriche zur Erzielung einer ausreichenden Schichtdicke erforderlich. Der Streichabstand sollte mindestens 24 Stunden betragen. Beim jährlichen Nachstreichen genügt im Allgemeinen ein einmaliger Anstrich. Die Befüllung des Silos ist erst nach völliger Aushärtung des Silolackes, frühestens 5 Tage nach dem Streichen, vorzunehmen.

Bitumen-Silolack ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter 0 °C.

VERBRAUCH:

Pro Anstrich werden ca. 0,30 l/m² benötigt.

LAGERUNG:

Gebinde fest verschlossen und trocken lagern.

LIEFERFORM:

10-Liter- und 25-Liter-Blechgebinde

HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C/60% relative Luftfeuchtigkeit.

Dieser Anstrich enthält brennbare Lösemittel. Bei der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Intensives Einatmen der Dämpfe vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: April 2015

BSL Bitumen-Silolack



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240