

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



## BVA Bitumen-Voranstrich



Lösemittelhaltiger, bituminöser Voranstrich zur Haftverbesserung auf mineralischen Untergründen sowie Bitumen-Dachbahnen. Für außen.

### Technische Information

Materialbasis:	Bitumen
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C (Luft-, Material- und Untergrundtemperatur)
Konsistenz:	flüssig
Verbrauch:	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +100 °C
Regenfestigkeit:	nach ca. 3 Stunden
Durchtrocknungszeit:	ca. 12 Stunden
Lagerung:	trocken
Lieferform:	5-l-, 10-l-, 25-l-Blech-Gebinde
Farbe:	schwarz

### EIGENSCHAFTEN:

- lösemittelhaltig
- gebrauchsfertig
- flüssig
- geruchsschwach
- gutes Eindringvermögen
- roll- und streichfähig

### ANWENDUNG:

- als Voranstrich auf allen mineralischen Untergründen
- zur Vorbereitung und Haftverbesserung auf Bitumen-Dachbahnen, Blech und Holz
- für außen

### QUALITÄT & SICHERHEIT:

- **Abdichtungs-**Systemprodukt lösemittelhaltig
- Materialbasis Bitumen
- mit Haftmittelzusatz
- güteüberwacht

### UNTERGRUND:

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von Staub oder anderen Trennschichten (z. B. Farbanstriche, Schalöl) sein. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Voranstrich gelangen. Lose Teile sind zu entfernen. Putze müssen erhärtet sein. Nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol.

### VERARBEITUNG:

Bitumen-Voranstrich vollflächig mit Bürste, Rolle oder geeignetem Gerät auftragen. Nach ca. 12 Stunden, abhängig von Witterung und Temperatur, kann der nachfolgende Auftrag erfolgen.

Bitumen-Voranstrich ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Regen etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft-, Material und Untergrundtemperaturen unter +5 °C.

### VERBRAUCH:

Pro Anstrich werden ca. 0,15 l/m<sup>2</sup> benötigt.

### LAGERUNG:

Gebinde fest verschlossen und trocken lagern.

### LIEFERFORM:

5-Liter-, 10-Liter- und 25-Liter-Blechgebinde

### HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C/60% relative Luftfeuchtigkeit.  
Dieser Anstrich enthält brennbare Lösemittel. Bei der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Intensives Einatmen der Dämpfe vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: November 2016

## BVA Bitumen-Voranstrich



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG  
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853  
info@quick-mix.de  
Notfallnummer: +49 551 19 240