

Einfach clevere Baustoffe.

KFP Kalk-Feinputz

Reine Kalkfeinputzschicht für den Innen- und Außenbereich.

Technische Information	
Bindemittelbasis:	Kalkhydrat
Mörtelgruppe:	CR CS II gem. DIN EN 998-1 P I gem. DIN V 18550
Körnung:	0 - 0,5 mm
Verarbeitungszeit:	ca. 1 Stunde
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Wasserbedarf:	ca. 8 l Wasser auf 30 kg
Ergiebigkeit:	ca. 24 l von 30 kg
Verbrauch:	ca. 4,0 kg/m ² bei 3 mm Schichtdicke
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	30-kg-Säcke
Farbe:	weiß

BINDEMITTELBASIS:

- Kalkhydrat

EIGENSCHAFTEN:

- mineralisch
- leichte Verarbeitung

ANWENDUNG:

- zur Herstellung von glatten oder gefilzten Wand- und Deckenflächen
- für innen und außen
- mit mineralischer Kalkfarbe streichbar

QUALITÄT & SICHERHEIT:

- CR CS II gem. DIN EN 998-1
- P I gem. DIN V 18550
- ausgesuchte feine Marmorkörnungen
- Kalk nach DIN EN 459
- Trass gemäß DIN 51043
- güteüberwacht

UNTERGRUND:

Als Putzuntergrund eignen sich alle Putze auf Trass-, Trass-Kalk-, Kalk-, Kalk-Zement- und Zement-Basis. Der Untergrund muss in der Oberfläche eben, frostfrei, tragfähig und trocken sein. Die Putze dürfen weder gestrichen noch in irgendeiner Form beschichtet sein. Stark saugende Untergründe sind vorzunässen.

VERARBEITUNG:

Kalk-Feinputz mittels Motorquirl unter Zusatz von sauberem Wasser klumpenfrei und in einer gut plastischen Konsistenz anrühren, ca. 8 l Wasser auf 30 kg. Der Mörtel wird von Hand ca. 2 mm dick aufgezogen und nach einer Standzeit von ca. 5 - 10 Minuten leicht angenässt und anschließend nachgearbeitet.

Der frische Mörtel ist vor Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen wie Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregeneinwirkung zu schützen (ggf. Abhängen mit Folie). Arbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C ausführen.

Alle für die Ausführung maßgebenden Anwendungsnormen und Vorschriften sind zu berücksichtigen.

ERGIEBIGKEIT:

Ein 30-kg-Sack Kalk-Feinputz ergibt ca. 24 l Nassmörtel.
1 Tonne = ca. 800 l Nassvolumen.



LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

30-kg-Sack

HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Kalk und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juni 2015

KFP Kalk-Feinputz

Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240