

Einfach clevere Baustoffe.

# quick-mix



## NSTB Naturstein-Teppich Bodenbinder



Als Bindemittel für quick-mix Naturstein-Teppich.

### Technische Information

Verarbeitungszeit:	ca. 75 Minuten
Verarbeitungstemperatur:	> +10 °C und < +30 °C
Verbrauch:	1 kg für ca. 20 kg quick-mix Naturstein-Teppich (ca. 1,75 m <sup>2</sup> )
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	1-kg-Dose

### EIGENSCHAFTEN:

- für innen und außen
- lösemittelfrei
- im Bodenbereich

### ANWENDUNG:

Lösemittelfreies und gebrauchsfertiges Bindemittel zum Einsatz für quick-mix Naturstein-Teppich. Durch Mischen mit quick-mix Naturstein-Teppich entsteht eine lichtechte und abriebfeste Bodenbeschichtung. Anwendbar auf Betonböden, Estrichen und Bodenfliesen, innen und außen.

### UNTERGRUND:

Der Untergrund muss eben, fest, tragfähig, trocken und frei von anderen haftungsmindernden Substanzen sein. Saugende Untergründe vorab mit quick-mix Naturstein-Teppich Bodengrundierung vorbehandeln. Nichtsaugende Untergründe wie alter Fliesenbelag sind mit einer Kratzspachtelung aus quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung zu versehen.

### VERARBEITUNG:

Den Inhalt restlos in den Eimer quick-mix Naturstein-Teppich laufen lassen und intensiv mittels langsam laufendem Rührgerät vermischen. Danach steht eine Verarbeitungszeit von ca. 75 Minuten zur Verfügung. Das Mischgut in einer Schichtdicke von 8 mm auf den vorbereiteten Untergrund grob mit einem Raketel verteilen und danach mit einer Glättkelle verdichten. Nach ca. 8 Stunden ist die Bodenfläche vorsichtig begehbar, nach ca. 2 Tagen durchgehärtet und belastbar. Frisches Material bis zur vollständigen Aushärtung vor Feuchtigkeit schützen. Werkzeuge sofort nach der Verarbeitung mit handelsüblicher Verdünnung reinigen. Nur bei einer Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C verwenden. Nicht für den Dauermassbereich (z.B. Dusche) geeignet.

### VERBRAUCH:

1 kg für ca. 20 kg quick-mix Naturstein-Teppich (ca. 1,75 m<sup>2</sup>)

### LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht

### LIEFERFORM:

1-kg-Dose

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: August 2016

## NSTB Naturstein-Teppich Bodenbinder



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@quick-mix.de

Notfallnummer: +49 551 19 240