

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



NSTW Naturstein-Teppich Wandbinder



Als Grundierung und Bindemittel für quick-mix Naturstein-Teppich.

Technische Information

Verarbeitungstemperatur:	> +10 °C und < +30 °C
Verbrauch:	Als Grundierung: 0,5 kg für ca. 1,75 m ² Als Bindemittel: 2,5 kg für ca. 1,75 m ²
Lagerung:	frostfrei, trocken und sachgerecht
Lieferform:	3-kg-Eimer

EIGENSCHAFTEN:

- für innen und außen
- lösemittelfrei
- im Wandbereich

ANWENDUNG:

Lösemittelfreies und gebrauchsfertiges Bindemittel zum Einsatz für quick-mix Naturstein-Teppich. Kann auch als Grundierung verwendet werden.

Als Bindemittel: Durch Mischen mit quick-mix Naturstein-Teppich entsteht ein lichtbeständiger und abriebfester Wandbelag im Innen- und Außenbereich.

Als Grundierung: Verfestigt die Baustoffoberflächen und bildet eine tragfähige Unterlage für die nachfolgenden Schichten. Ist geruchsarm, trocknet transparent. Werkzeuge nach der Verarbeitung sofort mit Wasser reinigen.

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und frei von Staub und anderen haftungsmindernden Substanzen sein. Geeignet für Untergründe wie Beton, Putzmörtel, Gipsputz, Porenbeton o.ä. Unebene Untergründe zuvor ausgleichen.

VERARBEITUNG:

Für die Verwendung als Grundierung 0,5 kg in einen sauberen Eimer geben und mittels Pinsel/Rolle dünn auf den Untergrund auftragen. Nur so viel Bindemittel auftragen, wie bis zum Einsetzen der Hautbildung mit quick-mix Naturstein-Teppich verarbeitet werden kann.

Als Bindemittel die restlichen 2,5 kg in den 20-kg-Eimer quick-mix Naturstein-Teppich laufen lassen und mittels langsam laufendem Rührgerät intensiv vermischen. Anwendung immer in Verbindung mit quick-mix Naturstein-Teppich Feste Wand. Das Mischgut mit der Glättkelle in einer Schichtdicke von ca. 8 mm frisch in frisch in die zuvor aufgebraute Grundierung einarbeiten, gleichmäßig verteilen und glätten. Nicht für den Dauernassbereich geeignet. Bis zum vollständigen durchtrocknen vor Wasser schützen. Nur bei einer Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C verwenden. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 60 Minuten.

VERBRAUCH:

Als Grundierung: 0,5 kg für ca. 1,75 m²
Als Bindemittel: 2,5 kg für ca. 1,75 m²

LAGERUNG:

Frostfrei, trocken und sachgerecht

LIEFERFORM:

3-kg-Eimer

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: August 2016

NSTW Naturstein-Teppich Wandbinder



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@quick-mix.de

Notfallnummer: +49 551 19 240