




Einfach clevere Baustoffe.

QKP-X Keramik-Stuckprofile



Mineralisch gebundene Stuckprofile für die Fassaden- oder Innenraumgestaltung.

Technische Information	
Materialbasis:	Mineralischer Leichtbaustoff
Farbe:	grau
Lieferform:	1000 mm Länge Sondermaße, z.B. für Fenster

EIGENSCHAFTEN:

- massiv
- geringes Gewicht
- witterungsbeständig
- glatte, feine Oberfläche
- sehr widerstandsfähig
- formstabil
- vielfältige Standardprofile
- individuell fertigbar
- leicht zu verarbeiten
- wirtschaftlich

ANWENDUNG:

- zur Fassaden- und Innenraumgestaltung
- auf LOBATHERM - Fassaden
- im Neubau und für Altbausanierung

AUSFÜHRUNGEN:

- Rahmenprofile
- Gurtgesimsprofile
- Fensterbankprofile
- Individuelle Anfertigung, z.B. Bögen, Dreiecksbekrönungen und andere Fassadenschmuckelemente

UNTERGRUND:

Die Profile können auf tragfähigen Untergründen (Mauerwerk, Putz) direkt aufgebracht werden. Die Profile können auch direkt auf die Armierungsschicht des LOBATHERM WDVS aufgeklebt werden.

Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sowie frei von trennenden Substanzen sein. Trennmittelrückstände, Fett- und Staubablagerungen, Moos- und Pflanzenbewuchs müssen entfernt werden. Alle Klebeflächen inkl. Stoßflächen müssen frei von Staub sein.

Alter Putz: Vorstehende Mörtelgrate und nicht tragfähige Bereiche restlos entfernen. Ggf. raue Oberflächen mit einem geeigneten Mörtel planeben abspachteln.

Neuer Putz: Die Verklebung der Stuckprofile erfolgt auf den abgetrockneten Unterputz. Der Oberputz wird bündig an die Profile angeputzt.

WDV-Systeme: Verklebung der Profile direkt auf der durchgetrockneten Gewebespatchelung.

VERARBEITUNG:

Profillänge: Vor dem Verkleben sind die Profile genau anzupassen und exakt zuzuschneiden. Wir empfehlen den werkseitigen Zuschnitt. Bei Zuschnitt am Objekt Eisensäge oder Trennscheibe mit Diamantblatt verwenden und die Kanten und Stoßflächen mit feinem Schleifpapier sorgfältig nacharbeiten. An Innendecken sind die Profile auf Gehrung zu schneiden.

Verklebung: Die Profile werden mit quick-mix Flexkleber FX 930 im Buttering-Floating-Verfahren verklebt. Dazu wird der Kleber auf der Rückseite der Profile und ebenfalls auf die Wandfläche **vollflächig** aufgetragen und mit dem Kammspachtel aufgekämmt. Die Schichtdicke sollte je nach Untergrund und Größe des Profils 4 - 10 mm betragen. Die Profile werden mit vorsichtigen, leicht schiebenden Bewegungen eingeschwommen und fest an den Untergrund gedrückt bis der Flexkleber an den Seiten herausquillt. Hierbei ist insbesondere bei flächigen Profilen auf ein gleichmäßiges Andrücken zu achten. Bei schweren Profilen ggf. mechanische Abstützung gegen Verrutschen vorsehen. Bei Temperaturen < 10 °C sollten flächige Platten nicht verklebt werden. Überstehender Kleber ist zu entfernen.

Wir empfehlen, die Profile grundsätzlich zu verdübeln, hierbei ist unbedingt auf spannungsfreien Einbau zu achten. Die Profile bieten keine Tragfähigkeit für Personen oder aufliegende Gewichte.

Stoßausbildung: Die Profile sind so zu verkleben, dass eine Fugenbreite von mindestens 2 mm pro laufenden Meter und max. 8 mm pro Stoß verbleibt.

Die Stoßfugen werden ebenfalls mit dem quick-mix Flexkleber FX 930 ausgeführt. Dazu den Kleber satt beidseitig auftragen.

Auf einen vollständigen Fugenverschluss ist zu achten. Herausquellendes Material ist zu entfernen.

Oberflächenbehandlung: Die farbliche Gestaltung der quick-mix Keramik-Stuckprofile erfolgt als dreifacher Anstrich (Grundierung und zweifacher Deckanstrich) mit quick-mix Silikonharz-, Siloxan- oder Acrylat-Fassadenfarben. Fugen von Anschlusskanten, die der Witterung ausgesetzt sind, müssen abgedichtet werden.

HINWEIS:


Die horizontalen Flächen bei Fensterbank- und Gurtprofilen sind entweder durch Überspachtelung inkl. Gewebe abzudecken oder entkoppelnd zu verblechen.

Bei Temperaturen < 10 °C sind flächige Platten nicht zu verkleben. Während der Verarbeitung und der Trocknung dürfen die Temperaturen der Luft und des Untergrundes +5 °C nicht unterschreiten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juni 2015

QKP-X Keramik-Stuckprofile



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240