



Einfach clevere Baustoffe.

SK 100 Allwetter-Dichtmasse



Reparatur und Abdichtung von Löchern und Rissen im Dach- und Fassadenbereich, z.B. an Regenrinnen, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Schornsteinen, Bitumendachbahnen. Haftet ohne Primer-Anstrich auf Bitumenuntergründen, Glas, Metall und Beton. Für außen.

Technische Information

Rohstoffbasis:	Synthese-Kautschuk (kaltvernetzend)
Shore-A-Härte:	ca. 25 +/-5
Hautbildungszeit:	ca. 10 - 15 Minuten (20 °C / 60 % RLF)
Verarbeitungstemperatur:	ca. -5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit:	ca. -25 °C bis +100 °C
Durchhärtungszeit:	ca. 1 - 2 mm in 24 Stunden; abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Zulässige	max. 25 %
Verbrauch:	pro lfd. m Fuge ca. 50 ml (bei einer Fuge von 7 x 7 mm)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde 24 Monate
Farben:	transparent, schwarz
Gebindegröße:	310 ml

EIGENSCHAFTEN:

- Gebrauchsfertige elastische Dichtmasse auf Synthese-Kautschukbasis
- Kaltvernetzend
Physikalisch austrocknend (Abgabe von Lösemitteln)
- Silikonfrei
- Haftstark
- Hohe Dehnbarkeit, rissüberbrückend
- Schnelle Hautbildung, danach regen- und frostbeständig
- Kupfer- und Bitumenverträglich
- Anstrichverträglich mit handelsüblichen Farben und Lacken
- Hohe UV-Beständigkeit
- Wetterunabhängiger Einsatz
- Für außen

ANWENDUNG:

- Reparatur und Abdichten von Löchern und Rissen im Dach- und Fassadenbereich, z. B. an Regenrinnen, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Schornsteinen, Bitumendachbahnen.
- Haftet ohne Primer auf Bitumenuntergründen, glatten Flächen wie Glas und Metall, auf Beton, Holz und Beton.

UNTERGRUND:

Geeignet sind saubere, feste, tragfähige sowie leicht feuchte Untergründe. quick-mix Allwetterdicht haftet auf fast allen Materialien, wie Bitumenbahnen, Beton, Zementfaserplatten, Stein, Putz, Glas, Metall und vielen Kunststoffen. Bei extremen Bedingungen und auf einigen Kunststoffen wird ein Voranstrich mit einem Silikon-Primer empfohlen. Tiefere Fugen mit nichtsaugendem Schaumstoff (PE-Fugenfüllprofil) hinterfüllen.



VERARBEITUNG:

Vor Beginn Sicherheitshinweise lesen. Bei Bedarf Fugenränder mit Klebeband abkleben. Kartuschendüse aufschrauben und in Fugenbreite schräg abschneiden. quick-mix Allwetterdicht mit Kartuschenpistole gleichmäßig in die Fuge einbringen. Vor Hautbildung mit Seifenwasser und geeignetem Glättwerkzeug glätten. Klebeband umgehend nach dem Glätten entfernen.

ERGIEBIGKEIT:

310-ml-Kartusche ist bei 7 x 7 mm Fugen für ca. 6 lfd. Meter ausreichend.

LAGERUNG:

Frostfrei, kühl und trocken

LIEFERFORM:

310-ml-Kartusche

FARBEN:

transparent, schwarz

HINWEIS:

Nur für den Außenbereich verwenden! Physikalisch austrocknend (Abgabe von Lösemitteln). Enthält brennbare Lösemittel. Die angegebenen Zeitwerte für Haubildung und Durchhärtung sind lagerabhängig und können sich mit Alterung des Produktes ändern.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält n-Butylacetat. Flüssigkeit und Dampf entzündbar! Kann Schläfrigkeit und Schwindel verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Hautführen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Den Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Sonderabfälle abgeben. AVV-Abfallschlüssel 080409. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zu Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Oktober 2018

SK 100 Allwetter-Dichtmasse



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240