

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



SPP Scheibenputz PAROS



Mineralischer Edelputz für Scheiben- und kratzputzähnliche Strukturen auf mineralischen Unterputzen. Mit echter Marmorkörnung. Auch auf LOBATHERM WDVS. Für außen und innen.

Technische Information

Mörtelgruppe:	CR CS II gem. DIN EN 998-1 P II gem. DIN V 18550
Körnung:	0-1, 0-2 oder 0-3 mm
Farbe:	weiß
Verarbeitungszeit:	ca. 1 Std.
Verarbeitungstemperatur:	> +5 °C und < +30 °C, Verarbeitungshinweise beachten
Auftragsdicke:	je nach Körnung ca. 1, 2 oder 3 mm
Wasserbedarf:	ca. 6,5 - 7,5 l je 30 kg
Ergiebigkeit:	SPP 1 mm ca. 11,5 m ² /30 kg SPP 2 mm ca. 8,3 m ² /30 kg SPP 3 mm ca. 7,3 m ² /30 kg ca. 21,5 l je 30 kg
Verbrauch:	SPP 1 mm ca. 2,6 kg/m ² SPP 2 mm ca. 3,6 kg/m ² SPP 3 mm ca. 4,1 kg/m ²
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	30-kg-Sack

EIGENSCHAFTEN:

- mineralisch und diffusionsoffen
- Wasser abweisend
- witterungs- und UV-beständig
- aus edler Marmorkörnung
- strahlend weiße Farbe
- maschinengängig

ANWENDUNG:

- zur Herstellung ausdrucksvoller Oberflächen mit Kratzputzcharakter
- als dünn-schichtiger Strukturedelputz auf mineralischen Unterputzen
- für außen und innen
- zugelassen für das LOBATHERM Wärmedämm-Verbundsystem

QUALITÄT & SICHERHEIT:

- Mörtelgruppe P II gemäß DIN V 18550 bzw. CR CS II gemäß DIN EN 998-1
- optimierte Bindemittelkombination aus Weißkalkhydrat und Weißzementzusatz
- Bindemittel gemäß DIN EN 197 und DIN EN 459
- Zuschläge gemäß DIN EN 13139
- güteüberwacht
- chromatarml

UNTERGRUND:

Der Putzgrund muss tragfähig, trocken, frei von Staub, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Zur Beurteilung des Untergrundes sind die VOB/C DIN 18350, Abs. 3 sowie die Putznorm DIN V 18550 zu beachten.

Scheibenputz auf WDVS:

Die mit dem quick-mix Spachtel- und Klebemörtel SKS leicht einschließlich einer Gewebearmierung hergestellten Dämmflächen können direkt mit SPP beschichtet werden. Die Spachteloberfläche muss eben und fluchtrett erstellt und vollständig erhärtet sein.



Scheibenputz auf Grundputzen:

Die Oberfläche muss eben und fluchtrecht erstellt und zur Aufnahme des Edelputzes gleichmäßig abgetrocknet (weiß-trocken) bzw. mindestens 1 Woche alt sein. Als Grundputz sind der Faser-Leichtputz MFL sowie Putze der Mörtelgruppe P II, z. B. quick-mix faserverstärkte Leichtputze Elanith-FL wa oder LP 18-FL wa, Leichtputz Elanith wa, LP 18 wa oder Kalk-Zementputz MK 3 h, geeignet. Der Putzgrund ist gleichmäßig vorzunässen.

Leicht sandende Untergründe im Vorfeld mit dem mineralischen Tiefengrund MTG grundieren. Stark oder ungleichmäßig saugende Untergründe sind mit quick-mix Mineral-Putzgrundierung MPGp vorzubehandeln.

VERARBEITUNG:

Als Hand- oder Maschinenputz mit ca. 6,5 - 7,5 l sauberem Wasser je 30-kg-Gebinde anmischen und frisch in frisch ansatzfrei in gleichmäßiger Stärke auftragen. Durch ständiges Aufrühren wird eine gleichmäßige Kornverteilung erreicht. Mit geeignetem Werkzeug (Reibebrett oder Moos-Gummischeibe) zeitgerecht strukturieren.

Der frische Putz ist vor zu rascher Austrocknung (starker Wind oder direkte Sonneneinstrahlung) sowie ungünstigen Witterungseinflüssen (Schlagregen, Frost etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C. Merkblatt „Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen“, DIN EN 998-1, DIN V 18550, DIN 18350 (VOB Teil C) und die Hinweise auf unserer Homepage beachten.

Wird der SPP PAROS bis auf den Sockel hinuntergezogen, empfehlen wir im Sockel- bzw. Spritzwasserbereich bis mindestens 30 cm über die Geländeoberkante abschließend eine Hydrophobierung mit der quick-mix IWA Imprägnier-Emulsion wa aufzubringen. Da sich durch die veränderte Wasseraufnahme der mit IWA versehene Bereich bei Feuchtebelastung farblich abzeichnen kann, ist auf eine saubere und fluchtrechte Aufbringung zu achten.

ERGIEBIGKEIT:

30 kg Trockenmörtel SPP PAROS ergeben, verarbeitungsgerecht angemischt, ca. 21,5 l Putzmörtel.

VERBRAUCH:

Der Verbrauch richtet sich nach der Auftragsdicke. Bei 1 mm Auftragsdicke werden ca. 2,6 kg Trockenmörtel pro m² Putzfläche benötigt, bei 2 mm ca. 3,6 kg/m² und bei 3 mm Auftragsdicke ca. 4,1 kg/m².

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

30-kg-Sack, weiß, als 0-1, 0-2 und 0-3 mm Körnung

HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Kalk und Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.



Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juli 2015

SPP Scheibenputz PAROS



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@quick-mix.de

Notfallnummer: +49 551 19 240