

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



TS Trockenschüttung 50 I



Trocken-Schüttung für den Höhenausgleich mit wärme- und schalldämmender Wirkung. Unter Trockenestrich-elementen, Holzwerkstoffplatten und herkömmlichen Estrichen.

Technische Information	
Basis:	Porenbeton
Körnung:	ca. 0,2 mm - 4 mm
Schüttdichte:	ca. 400 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit Rechenwert:	ca. 0,09 W/mK
Baustoffklasse gem. DIN 4102:	A1, nicht brennbar
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	50 I Sack
mind. Schütthöhe:	10 mm
max. Schütthöhe:	100 mm (im Wohnbereich)

EIGENSCHAFTEN:

- Porenbetongranulat
- hohe Kornfestigkeit
- geringe Zusammendrückbarkeit
- Einsatz auf Leichtböden
- geprüftes Material

Die TS Trockenschüttung besteht aus einem Porenbetongranulat, ist verdichtungswillig und temperaturstabil.

Die Porenbetonschüttung ist nicht brennbar. Die Schüttung ist weitgehend staubfrei und kann durch Zug nicht weggeht werden.

Geschüttet ergibt sich eine fugenlose Dämmschicht, bei der Installationsleitungen innerhalb der Dämmschicht verbleiben. Die TS Trockenschüttung kann in Wohngebäuden bis 100 mm bei leichter Verdichtung eingebaut werden, sodass unebene Decken oder Böden waagrecht werden. Vor Einbau des Estrichs ist ein Begehen der TS Trockenschüttung möglich.

ANWENDUNG:

Durch leichtes Verdichten wird die TS Trockenschüttung in die ideale Lage gebracht. Anschließend über ausgewogene Lehren die Oberfläche abziehen, sodass sich eine gleichbleibende, fugenlose Dämmschicht ergibt. TS Trockenschüttung kann anschließend je nach weiterem Aufbau mit Trockenbauplatten oder Folie abgedeckt werden.

VERBRAUCH:

ca. 10 Liter pro 1 cm / m²

LAGERUNG:

Trocken auf einer Holzpalette

LIEFERFORM:

50-I-PE-Sack



Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: April 2017

TS Trockenschüttung 50 l



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240