

Einfach clevere Baustoffe.



WSZ Wasserstopp



Zum sofortigen Verschließen von lokalen Wassereintrüben sowie für schnelle Montagearbeiten. Zum Abdichten von Rohrdurchführungen bzw. Anschlüssen.

Technische Information

Druckfestigkeit:	> 20 N/mm ²
Körnung:	zementfein
Verarbeitungszeit:	bei 20 °C ca. 1 Minute
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Wasserzugabe:	Ca. 0,18 l/kg
Konsistenz:	schwachplastisch
Lagerung:	Trocken und sachgerecht
Lieferform:	5-kg-Eimer, 15-kg-Eimer

EIGENSCHAFTEN:

- witterungsbeständig
- frostsicher nach Erhärtung
- schnell erhärtend (hohe Frühfestigkeit)
- leicht anzumischen

ANWENDUNG:

- für außen und innen
- für eilige Reparaturarbeiten an Beton
- zum sofortigen Verschließen von lokalen Wassereintrüben
- zum Verdämmen von wasserführenden Rissen
- zum Verschließen von Rohrdurchbrüchen

QUALITÄT & SICHERHEIT:

- durch Schnellzement nach wenigen Minuten belastbar
- wasserfest
- güteüberwacht
- chromatarm gem. TRGS 613

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss frei von Staub, losen Teilen, Öl, Fett und anderen Trennmitteln sein. Evtl. durch Sandstrahlen oder Hochdruckreiner Untergrund vorbereiten.

VERARBEITUNG:

Tubag Wasserstopp in einem Gummibecker o. ä. in abgemessene Wassermenge (ca. 0,18 l/kg) einstreuen und zu einer schwachplastischen Masse anrühren. Wasserstopp wird in der Hand (mit Gummihandschuh) entsprechend der zu verschließenden Stelle geformt. Sobald der Mörtel ansteift, wird dieser schnell und fest in diese eingedrückt und nach kurzem andrücken mit einer Kelle oder Fugeisen nachmodelliert. Beim Einbringen des Wasserstopps ist auf eine hohlraumfreie Verarbeitung zu achten. Bitte nur soviel tubag Wasserstopp anmischen wie in der kurzen Verarbeitungszeit verarbeitet werden kann. Angesteiften Wasserstopp nicht mehr verwenden. Wasserstopp darf nicht in Kontakt mit Nicht-Eisen-Metallen wie Zink, Blei, Kupfer und Aluminium gebracht werden (Korrosionsgefahr). Für eine dauerhafte Abdichtung empfehlen wir eine zusätzliche Beschichtung. (z.B. tubag BRS-HS)

Arbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C ausführen.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.



LIEFERFORM:

5-kg-Eimer, 15-kg-Eimer

HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juni 2015

WSZ Wasserstopp



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240