

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



## Reparaturmörtel ZM



### EIGENSCHAFTEN:

Zement, Sande, Zusätze zur besseren Verarbeitung, vergütet. quick-mix Reparaturmörtel ist witterungsbeständig, stoßfest und frostsicher nach Erhärtung. Keine Entmischung im Mörtelfass.

### ANWENDUNG:

quick-mix Reparaturmörtel ist universell im Innen- und Außenbereich anwendbar. Besonders geeignet für Mauer- und Putzflächen, die besonders hohen Anforderungen genügen müssen. Zum Erstellen und Ausbessern schlagfester, widerstandsfähiger und witterungsbeständiger Mauer- und Putzflächen (z. B. Sockel und Wände unter der Erdoberfläche).

### QUALITÄT:

Zement, Sande, Zusätze zur besseren Verarbeitung, vergütet. M 10 gem. DIN EN 998-2, Mörtelgruppe NM III gem. DIN V 18580 und CS IV gemäß DIN EN 998-1. quick-mix Reparaturmörtel ist witterungsbeständig, stoßfest und frostsicher nach Erhärtung. Güteüberwacht. Chromatarm.

### UNTERGRUND:

Der Untergrund muss tragfähig, saugfähig, trocken, frei von Staub, Schalöl oder anderen Trennmitteln sein (ggf. reinigen bzw. lose Teile entfernen). Zur Beurteilung des Untergrundes sind die VOB/C, DIN 18350, Abs. 3 sowie die Putznorm DIN 18550 zu beachten.

Flächen vor Aufbringen des Putzes vornässen bzw. vorspritzen. Beim Mauern sind die Steine je nach Saugverhalten vorzunässen.

### VERARBEITUNG:

Sackinhalt von 25 kg mit ca. 3,8 l (Beutelinhalt von 10 kg mit ca. 1,5 l) sauberem Wasser kellengerecht anmischen und innerhalb von ca. 2 Stunden verarbeiten. Der frische Mörtel ist vor zu

rascher Austrocknung und Frost zu schützen. Verarbeitung als Putzmörtel auf vorgespitztem Untergrund. Im erdberührenden Bereich die Außen-Putzflächen mit einem Schutzanstrich, z.B. quick-mix Dichtschlämme o. Ä., versehen.

### ERGIEBIGKEIT:

Ein Gebinde von 10 kg ergibt verarbeitungsgerecht angemischt ca. 6 l Mauer- und Putzmörtel.

Ein Gebinde von 25 kg ergibt verarbeitungsgerecht angemischt ca. 15 l Mauer- und Putzmörtel.

### VERBRAUCH:

als Mauermörtel:

2 DF-Steine, Wandbreite 11,5 cm, 32 kg je m<sup>2</sup>  
3 DF-Steine, Wandbreite 17,5 cm, 45 kg je m<sup>2</sup>

als Putzmörtel:

bei i. M. 10 mm Auftragsdicke ca. 15 kg je m<sup>2</sup>  
bei i. M. 15 mm Auftragsdicke ca. 22,5 kg je m<sup>2</sup>  
bei i. M. 20 mm Auftragsdicke ca. 30 kg je m<sup>2</sup>

### LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

### LIEFERFORM:

10-kg-Beutel, 25-kg-Sack

### HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/ Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Februar 2019

## Reparaturmörtel ZM



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG  
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853  
info@quick-mix.de  
Notfallnummer: +49 551 19 240