

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



UHV Universal-Haftvermittler



Einkomponentige, niedrigviskose Lösung spezieller Haftadditive. Als Haftvermittler und Grundierung für nachfolgende Polyurethanbeschichtungen (z. B. quick-mix FKD).

Technische Information	
Dichte:	0,93 kg/l
Verarbeitungstemperatur:	> + 5°C und < + 30°C, Verarbeitungshinweise beachten
Überarbeitung:	nach ca. 20 Minuten
Verbrauch:	ca. 30-50 ml/m ² (nichtsaugende Untergründe) ca. 100-200 ml/m ² (saugende, mineralische Untergründe)
Lagerung:	kühl und sachgerecht Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 6 Monate ab Herstellungsdatum lagerfähig.
Lieferform:	1 l Blech-Flasche
Farbton:	braun/transparent

EIGENSCHAFTEN:

- haftaktiv und schnelltrocknend
- lichtecht
- gebrauchsfertig und leicht verarbeitbar

ANWENDUNG:

- Bauwerksabdichtung
- Balkon- und Terrassenflächen
- Laubengänge
- Bodenanierung
- Polyolefinische Dachbahnen
- auf zahlreichen saugenden und nichtsaugenden Untergründen wie z. B. Metalle, Nichteisenmetalle, Kunststoffe, zementäre Untergründe, Glas, Fliesen, PVC, Polycarbonat, Polyester, alte Epoxidharzanstriche, alte PU-Anstriche, lackierte Bleche und Profile

ZUSAMMENSETZUNG:

- PU-Bindemittel, Haftvermittler, Lösemittel, Hilfsstoffe

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss frostfrei, tragfähig, sauber und frei von Staub, Schmutz, Rückständen von Reinigungsmitteln oder anderen trennenden Substanzen sein. Der Untergrund muss oberflächentrocken sein. Kunststoffe und Metalle vor dem Grundieren entfetten und anschleifen. Bei unbekanntem Untergrund Haftversuche durchführen. Bei starken Temperaturwechseln im Zusammenhang mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, besteht die Gefahr der Bildung von Kondenswasser auf der Untergrundoberfläche. Die Untergrundtemperatur muss mindestens 3 °C über der Taupunkttemperatur liegen.

VERARBEITUNG:

Der UHV Universal-Haftvermittler ist verarbeitungsfertig und wird mit einem fusselfreien Tuch dünn und gleichmäßig auf die vorbereitete Oberfläche aufgetragen und verteilt. Im Fall größerer Flächen empfehlen wir die Verwendung einer lösemittelbeständigen Kurzflorrolle. Überdosierungen führen zu Blasenbildung und Ablösungen der Deckschicht, daher Verbrauchsangaben einhalten. Der UHV Universal-Haftvermittler ist nicht porenschließend und nicht filmbildend. Nach dem Gebrauch Restgebinde sofort dicht verschließen.

Die Überarbeitung der grundierten Fläche (z. B. mit quick-mix FKD Flüssigkunststoff-Detailabdichtung) kann nach ca. 20 Minuten, spätestens nach 6 Stunden, erfolgen.

VERBRAUCH:

ca. 30-50 ml/m² (nichtsaugende Untergründe)
ca. 100-200 ml/m² (saugende, mineralische Untergründe)

LAGERUNG:

Kühl und sachgerecht. Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 6 Monate ab Herstellungsdatum lagerfähig.

LIEFERFORM:

1 l Blech-Flasche

HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C/60% relative Luftfeuchtigkeit. Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produkts sind dem Sicherheitsdatenblatt unter www.quick-mix.de zu entnehmen. Geeignete Schutzkleidung tragen.

Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften. Restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Gebinde nach Restentleerung mindestens 24 Stunden auslüften lassen. Materialreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 08 01 11 (Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: November 2019

UHV Universal-Haftvermittler



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@sievert.de
Notfallnummer: +49 551 19 240